

Polibest

Polibest

EPOXY SELF LEVELLING



Epoxy Self Levelling (for interior)

Epoxy Self Levelling adalah salah satu dari system epoxy lantai yang paling banyak digunakan pada permukaan beton untuk mempercantik dan melindungi, serta mempermudah dalam pemeliharaan.

- Good chemical resistance
- Easy to clean
- Seamless
- Dust proof properties
- Hard wearing



**PT. PABRIK CAT
TUNGGAL DJAJA INDAH**

Jl. Letjen Suprpto - Waru, Sidoarjo 61266 - Indonesia

www.catparagon.com  @tdipaint  @tdipaint  @tdipaint

Polibest

► TECHNICAL DATA

EPOXY FLOORING

Adalah cat berbahan dasar epoxy yang terdiri dari 2 komponen yaitu base dan hardener. Dipakai untuk "High Performance Protective", dimana dibutuhkan sifat-sifat yang tahan terhadap berbagai macam bahan kimia dan mempunyai adhesi yang sangat kuat terhadap substrate. Cocok untuk pengecatan heavy duty industrial seperti lantai beton, dinding, karoseri, kapal, tangki, pipa.

1. Epoxy Primer

Jenis epoxy ini mempunyai daya rekat yang kuat dan mempunyai sifat anti karat. Biasa digunakan untuk melapisi permukaan lantai beton setelah di grinding.
Gloss : Flat : Daya sebar teoritis : 11 m / kg (tebal 40 um).

2. Epoxy Self Levelling

Jenis epoxy ini mempunyai sifat levelling, sehingga akan diperoleh hasil permukaan yang flat. Biasa digunakan untuk permukaan lantai beton. Tidak perlu dicampur dengan thinner.
Gloss : Full : Daya sebar teoritis : 1.3 m / kg (tebal 500 um).

► FEATURE

- Good chemical Resistance
- Easy to clean
- Seamless
- Dust proof properties
- Hard wearing

► AREA OF APPLICATION

- Hospital / clinic
- Pharmaceutical Industries
- Food Processing Plant
- Electronic and Computer Industries
- Warehouse
- Swimming Pool
- Cosmetic Industries
- Parking Area

► CHEMICAL RESISTANCE

• Acetic Acid 5%	++	• Hydrochloric Acid 20%	++
• Acetic Acid 10%	+	• Hydrochloric Acid 30%	+
• Amonia 20%	++	• Nitric Acid 30%	++
• Amonia 30%	+	• Nitric Acid 40%	++
• Benzene	++	• Oxalic Acid 10%	++
• Chromic Acid 40%	++	• Potasium Hydroxide 50%	++
• Citric Acid 30%	++	• Phosphoric Acid 10%	++
• Coustic Soda	++	• Phosphoric Acid 20%	+
• Fatty Acid	++	• Sodium Chloride 30%	++
		• Sulphuric Acid 80%	+
		• Toulene	++
		• Xylene	++

Note : ++ = Resistant
+ = Limited Resistance

POLIBEST EPOXY SELF LEVELLING



CREAM HND 01131



Green / RAL 6018 61002



BROWN IC 02 8284



LIGHT GREY / RAL 7035 07178



IVORY IC 01125



MINT GREEN / RAL 6029 61121



RED 3748



SIGNAL GREY / RAL 7004 07302



YELLOW 2358



GREEN IC 61000



SKY BL / RAL5015 51172



POLIBEST 10 TC



YELLOW 2122



GREY RAL 7035 II 0510



SIGNAL RED 3514



IVORY CREAM 0244



LIGHT GREY CMC 0970



GREEN / RAL 6024 6538

*Warna-warna pada panduan ini dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya, sejauh teknik percetakan memungkinkan.